

# Virtual<sup>plus</sup>



- UK • 100% polyurethane fabric with soft and supple surface handle
- Microporous properties for breathability and comfort
- Inherently fire retardant to BS 7176 Medium Hazard level
- Easy care fabric which is spill/stain resistant and wipe clean
- More environmentally friendly than PVC

- D • Bezugsmaterial aus 100% Polyurethan mit einer weichen und geschmeidigen Haptik
- Atmungsaktive Mikroporen sorgen für Komfort
- Schwerentflammbar nach BS 7176 Medium Hazard
- Pflegeleichter Bezug, flüssigkeits- und schmutzabweisend, sowie abwischbar
- Umweltschonender im Vergleich zu PVC




Dream

VIR02




Mirage

VIR22



Ether

VIR18



Cherry

VIR09




Wizard

VIR11




Expanse

VIR14




Fantasy

VIR19



Hologram

VIR20




Loden

VIR08



Cyberspace

VIR04



Reality

VIR03





Moment

VIR01

[www.camirafabrics.com/samples](http://www.camirafabrics.com/samples)

To order samples, visit our on-line sample service.

Virtual<sup>plus</sup>

## UK

Composition	Surface: 100% Polyurethane, Substrate: 78% Cotton, 22% Polyester
Weight	620g/m <sup>2</sup> ±5% (870g/lin.m. ±5%)
Width	140cm ±2% Usabile
Flexes	700,000 (ISO 7854)
Flammability	BS EN 1021 - 1 :2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2:2006 (match), BS 7176 :2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard <i>Note: Flammability performance is dependent on foam used.</i>
*Light Fastness	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Fastness to Rubbing	Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Maintenance	Wipe clean with a damp cloth. For more specific information, please contact Technical Services.
Colour Matching	Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

\*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.  
Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.  
**Note:** We reserve the right to alter technical specifications without notice.  
**The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.**

## F

Composition	Surface: 100% Polyurethane, Couche Inférieure: 78% Cotton, 22% Polyester
Poids	620g/m <sup>2</sup> ±5% (870g/m.l. ±5%)
Largeur	140cm ±2% utilisable
Flexes	700,000 (ISO 7854)
Flammabilité	BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2:2006 (allumette) BS 7176 :2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard <i>Note: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.</i>
*Solidité à la lumière	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidité au Frottement	Mouillé: 4 Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Nettoyage	Essuyez avec une étoffe humide. Pour des renseignements plus précis, veuillez contacter notre Service Technique.
Standardisation des coloris	Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

\*Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande.  
Veuillez noter que le glissement de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel.  
**Veuillez noter** que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.  
**Les droits non-déposés sur les designs ainsi que les droits de copie sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.**

## I

Composizione	Superficie: 100% Poliuretano, Supporto: 78% Cotton, 22% Poliestere
Peso	620g/m <sup>2</sup> ±5% (870g/lin.m. ±5%)
Altezza	140cm ±2% Utilizzabile
Piegamenti	700,000 (ISO 7854)
Resistenza al fuoco	BS EN 1021 - 1:2006 (Sigaretta), BS EN 1021 - 2:2006 (Cerino) BS 7176 :2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard <i>Note: Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata</i>
Solidità alla luce	6 (ISO 105 - B02:1999)
Resistenza allo sfregamento	Umido: 4 Secco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Manutenzione	Strofinare leggermente con panno umido.
Costanza del colore	Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico. Sono possibili leggere variazioni.

\*Ha superato il test BS 2543:1995/2004. Ulteriori informazioni disponibili su richiesta.  
La resistenza della cucitura dipende dal tipo di cucitura e dall'ago e dal filo usati. Si suggerisce di seguire istruzioni di un tecnico.  
**Note:** Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.  
**I diritti su tutti i disegni non ancora registrati e quelli coperti da Copyright sono proprietà esclusiva di Camira Fabrics Limited.**

## D

Zusammensetzung	Oberfläche: 100% Polyurethane, Trägergewebe: 78% Cotton, 22% Polyester
Gewicht	620g/m <sup>2</sup> ±5% (870g/lfd.M. ±5%)
Breite	140cm ±2% ohne Webkante
Flexes	700,000 (ISO 7854)
Feuersicherung	EN 1021 - 1:2006 (Zigarettestest), EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest), BS 7176 :2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard <i>Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.</i>
*Lichtechtheit	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Reibechtheit	Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Reinigung	Mit einem feuchten Tuch abwischen. Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst.
Farbabweichungen	Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten

\* Wurde nach BS 2543: 2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.  
Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähveruche durchzuführen.  
**Anmerkung:** Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.  
Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte an den Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

## DK

Materiale	Overflade: 100% Polyurethane, Substrat: 78% Cotton, 22% Polyester
Vægt	620g/m <sup>2</sup> ±5% (870g/lin.m. ±5%)
Bredde	140cm ±2% anvendeligt
Flexes	700,000 (ISO 7854)
Flammesikring	BS EN 1021 - 1:2006 (cigarettest), BS EN 1021 - 2:2006 (tændstiktest) BS 7176 :2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard <i>Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype</i>
*Lysægted	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Gnidægted	Våd: 4 Tør: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Rengjøring	Aftørres med en hårdt opvredt klud. Venligst kontakt vores tekniske afdeling for uddybende information.
Farvedifferencer	Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan forekomme fra serie til serie.

\* Testet i henhold til BS2543:1995/2004. Yderligere information kan fås på forespørgsel.  
Vær opmærksom på, at optimal sømglidning er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du følger relevante sv-instruktioner.  
**Bemærk:** Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.  
**De uregistrerede designrettigheder og ophavsretten til alle designs tilhører ubetinget Camira Fabrics Limited.**

## ES

Composición	Superficie: 100% Polyurethane, Sustrato: 78% Cotton, 22% Polyester
Peso	620g/m <sup>2</sup> ±5% (870g/lin.m. ±5%)
Ancho	140cm ±2% utilizable
Flexes	700,000 (ISO 7854)
Inflamabilidad	EN 1021 - 1:2006 (cigarrillo), EN 1021 - 2:2006 (cerilla), BS 7176 :2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard <i>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado</i>
*Solidez a la luz	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidez al rozamiento	Húmedo: 4 Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Maintenance	Limpiar con un paño húmedo.
Colour Matching	Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

\*Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta.  
El deslaminamiento de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida consejos apropiados para la costura.  
Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.  
**Los derechos sobre dibujos no registrados y los derechos de autor sobre todos los dibujos son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.**

camira

Camira Fabrics Ltd, The Watermill, Wheatley Park, Mirfield, West Yorkshire, UK, WF14 8HE

Sales: UK (01924) 490491, Int. +44 1924 491666 F +44 (0)1924 495605 / 498930 e-mail: info@camirafabrics.com

UK Sales	T 01924 490491	F 01924 498930
International Sales	T +44 1924 491666	F +44 1924 495605
France/Benelux	T +32 56 227 266	F +32 56 228 647
Germany	T +49 7031 60 84 30	F +49 7031 60 84 33
Scandinavia	T +45 32 55 20 01	F +45 32 52 55 45
China	T +86 21 6133 1812	F +86 21 6133 1812
Hong Kong	T +852 2314 8728	F +852 2314 4250
UAE	T +971 4 3967398	F +971 4 3967398
USA	T +1 317 484 0305	F +1 317 484 0706

www.camirafabrics.com



ISO 9001:FM 26548

ISO 14001:FM 35118